





TECHNISCHE DATEN „STEINDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Nordstrand und Hooge – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Korkboden mit Steinoptik |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  23/10 Jahre |
| Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  31/5 Jahre |
| Fußbodenheizungseignung | | |  Oberflächentemp. bis 27° C |
| Stuhlleneignung | EN 12529 | |  Typ W |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 14085 / EN 12104 | | |
| Abmessungen | EN 427 / EN 428 | mm | 905 x 295 x 10,5 |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m³ | 760 |
| Gewicht je Flächeneinheit | EN 430 / ISO 23997 | g/m² | 8.000 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Cfls1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Koeff. | DS |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | Volt | nicht antistatisch |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1 | Klasse | E1 |
| Pentachlorophenol (PCP) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/kg | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | ISO 10140-3 | dB (Δ Lw) | 18 |
| Begeherschall | NF S 31 - 074 | dB | 86 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | m² K/W | < 0,15 |
| Stuhllentest | EN 425 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Resteindruckverhalten | EN 433 / ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,3 |

Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**

KORKBODEN

FARBE
FENSTERDEKO
FLIESEN
HAUS
KORKBODEN
LAMINAT
STOFFE
TAPETEN
TEPPICHBODEN
TEPPICHE
WANDFLIESEN

AMORIM Deutschland GmbH
Berner Straße 55
27751 Delmenhorst
Deutschland
www.amorim-deutschland.de

©Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN-Kollektion
durch Gruner + Jahr GmbH & Co KG
– Alle Rechte vorbehalten –





VW0596(01-2017)md|sb|2.5

**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

TECHNISCHE
DATEN UND
PRODUKTINFOS

TECHNISCHE DATEN „KORKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Helgoland, Baltrum, Borkum, Juist, Norderney, Mellum, Langeoog, Spiekeroog, Nigehörn, Neuwerk und Scharhörn – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Korkboden |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  23/10 Jahre |
| Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  31/5 Jahre |
| Fußbodenheizungseignung | | |  Oberflächentemp. bis 27° C |
| Stuhlleneignung | EN 12529 | |  Typ W |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 14085 / EN 12104 | | |
| Abmessungen | EN 427 / EN 428 | mm | 905 x 295 x 10,5 |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m³ | 760 |
| Gewicht je Flächeneinheit | EN 430 / ISO 23997 | g/m² | 8.000 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Efls1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Koeff. | DS |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | Volt | nicht antistatisch |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1 | Klasse | E1 |
| Pentachlorophenol (PCP) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/kg | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | ISO 10140-3 | dB (Δ Lw) | 16 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | m² K/W | 0,15 |
| Stuhllentest | EN 425 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Resteindruckverhalten | EN 433 / ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,4 |





Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

TECHNISCHE DATEN „KORKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Usedom, Rügen, Poel und Hiddensee – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Korkboden |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  23/10 Jahre |
| Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  31/5 Jahre |
| Fußbodenheizungseignung | | |  Oberflächentemp. bis 27° C |
| Stuhlleneignung | EN 12529 | |  Typ W |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 14085 / EN 12104 | | |
| Abmessungen | EN 427 / EN 428 | mm | 905 x 295 x 10,5 |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m³ | 760 |
| Gewicht je Flächeneinheit | EN 430 / ISO 23997 | g/m² | 8.000 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Efls1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Koeff. | DS |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | Volt | nicht antistatisch |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1 | Klasse | E1 |
| Pentachlorophenol (PCP) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/kg | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | ISO 10140-3 | dB (Δ Lw) | 16 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | m² K/W | 0,15 |
| Stuhllentest | EN 425 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Resteindruckverhalten | EN 433 / ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,4 |





Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

TECHNISCHE DATEN „HOLZKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Pellworm, Sylt, Amrum und Föhr – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

| Eigenschaften | Norm | Einheit | Korkboden mit Holzoptik |
|--|----------------------------|--------------|---|
| Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  23/10 Jahre |
| Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie | EN 685 ISO 10874 | Klasse/Jahre |  31/5 Jahre |
| Fußbodenheizungseignung | | |  Oberflächentemp. bis 27° C |
| Stuhlleneignung | EN 12529 | |  Typ W |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 14085 / EN 12104 | | |
| Abmessungen | EN 427 / EN 428 | mm | 1.220 x 185 x 10,5 |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m³ | 760 |
| Gewicht je Flächeneinheit | EN 430 / ISO 23997 | g/m² | 8.000 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Cfls1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Koeff. | DS |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | Volt | nicht antistatisch |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1 | Klasse | E1 |
| Pentachlorophenol (PCP) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/kg | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | ISO 10140-3 | dB (Δ Lw) | 18 |
| Begeherschall | NF S 31 - 074 | dB | 86 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | m² K/W | < 0,15 |
| Stuhllentest | EN 425 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Resteindruckverhalten | EN 433 / ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,3 |

Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 1,806 m²
Inhalt pro Palette: 44 Packungen = 79,464 m²



**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION