

# webercol 800 pro S1



Sacco da 25 kg

## Collante deformabile C2 TE S1

- Consistenza molto duttile - particolarmente facile da lavorare
- Scivolamento verticale nullo
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto

### Colore

- † Grigio



## CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per interni ed esterni
- Pavimenti e pareti
- Posa di rivestimenti di ceramica (terraglia, gres, gres porcellanato) e di pietre naturali non sensibili a cambiamenti di colore
- Su supporti cementizi nonché su massetti in gesso e anidrite
- Adatto per il riscaldamento a pavimento

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Consistenza molto duttile - particolarmente facile da lavorare
- Scivolamento verticale nullo
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto
- Pedonabile dopo circa 12 ore
- Deformabile
- Buona aderenza
- C2 TE S1 secondo SN EN 12004-1
- EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)
- eco2 (adatto per Minergie-ECO, corrisponde alla seconda priorità ecoBKP/ecoDevis)

## DA SAPERE PRIMA DELL'APPLICAZIONE

Non mettere in opera in presenza di alte temperature e correnti d'aria. In caso di posa di rivestimenti sensibili, eseguire preventivamente delle prove di incollaggio. Le piastrelle immagazzinate umide, bagnate o troppo fredde non devono essere posate.

## CONSUMO

Per mm spessore dello strato e m<sup>2</sup> ca. 1.4 kg

## PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere privo di crepe, indeformabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Sottofondi a base di gesso e molto assorbenti devono essere pretrattati con **weber grund rapid**. Sottofondi lisci devono essere pretrattati con un ponte adesivo (**weber haft rapid** o **weber SM 110 roc**).

## **LAVORAZIONE**

Con miscelatore idoneo, miscelare il collante con la quantità d'acqua pulita indicata fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Dopo un tempo di riposo di circa 3 minuti, rimescolare. Applicare lo strato di contatto sul sottofondo. Successivamente applicare lo strato collante con una spatola dentata adatta. Quindi posare professionalmente le piastrelle asciutte, non deformabile e prive di tutte le sostanze che riducono l'adesione (ad esempio polvere, grasso, ecc.). Applicare il collante entro la durata dell'impasto indicata. Il materiale già irrigidito non deve essere più utilizzato. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

## **TRATTAMENTO SUCCESSIVO**

Proteggere il rivestimento incollato per almeno 7 giorni dall'infiltrazione di umidità e dal gelo.

## **RESTRIZIONI / PRECAUZIONE RICHIESTA**

Non adatto direttamente su supporti in legno o metallo.

## **ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO**

All'asciutto nell'imballaggio originale non aperto

## **STABILITÀ DI STOCCAGGIO MIN.**

18 months

## **ISTRUZIONI SPECIALI**

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50%. Temperature più alte e umidità dell'aria più bassa accelerano la reazione, mentre temperature più basse e umidità dell'aria più alta la ritardano.

Per la lavorazione è necessario osservare, tra l'altro, le norme SIA 244, SIA 246 e SIA 248.

<b>Proprietà</b>	<b>Valore</b>
∅ Aggiunta di acqua	8.75 l / sacco da 25 kg
Durata dell'impasto max.	4 hour(s)
Pedonabile dopo ca.	12 hour(s)
Da stuccare dopo ca.	12 hour(s)
Completamente caricabile dopo ca.	7 days
Spessore dello strato collante max. su sottofondi contenenti cemento	10 mm
Spessore dello strato collante max. su sottofondi contenenti gesso	5 mm
Classificazione CE	C2 TE S1 secondo SN EN 12004-1
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

**Helpdesk:** T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

