Descrizione di qualità

Selezione A

Per la selezione A sono definiti i seguenti criteri di qualità :

- Sono ammesse lievi decolorazioni occasionali.
- Deve essere piallato a secco, dimensionalmente stabile e opportunamente piallato.
- Può occasionalmente mostrare piccoli errori di piallatura
- Possono presentare piccoli nodi marginali isolati caduti e piccoli danni ai nodi marginali, nonché piccoli distacchi marginali, a condizione che la copertura non sia compromessa ; non sono ammessi nodi caduti - ad eccezione dei nodi - sulla superficie del ponte.
- Deve essere esente da infestazione da vermi e coleotteri
- Deve essere privo di crepe continue.
- Sono ammesse fessure finali fino alla lunghezza della larghezza della tavola e occasionali fessure dell'attaccatura dei bordi.
- Può contenere tubi a nocciolo occasionali, ma non sono ammessi tubi a nocciolo più grossi ; deve essere esente da crescita di corteccia più grossa.
- Può contenere occasionalmente piccole tasche di resina sul lato visibile
- Può presentare una leggera durezza rossa

Selezione B

Per la selezione B sono definiti i seguenti criteri di qualità :

- Può contenere decolorazioni e strisce colorate solide
- Deve essere asciutto per la piallatura e può presentare difetti di piallatura, a condizione che l'installazione sia garantita.
- In linea di principio deve essere esente da infestazione da insetti
- Possono presentare crepe, crescita di corteccia, tasche di resina e tubi di anima più grossi, purché sia garantita la posa in opera.
- Può presentare durezza rossa e rigidità torsionale, a condizione che la posa in opera sia garantita.

Al fine di registrare gli inevitabili errori di cernita, il regolamento di cernita si applica solo al 95% del lotto : nel caso di cernita A concordata, cioè, al massimo il 5% del numero di pezzi della cernita B può essere contenuto, nel caso di cernita B concordata, il 5% del numero di pezzi può presentare una leggera deviazione di qualità, ma devono, tuttavia, svolgere pienamente la funzione di cernita B.