

Trendstruktur

## Beton-Optik Effektspachtel



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Beton-Optik Effektspachtel ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt für eine moderne Wandgestaltung. Beton-Optik Effektspachtel ist die lösemittelfreie Spachtelmasse für die Effektspachtelung im Systemaufbau mit Beton-Optik Grundspachtel. In zwei Arbeitsgängen erzielen Sie einzigartige Oberflächen mit betonartigem Effekt.

**Gisbau-Produktcode**  
M-DF01

**Dichte**  
Ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

#### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Mit SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller auftragen und mit SCHÖNER WOHNEN Beton-Optik Glätter verteilen und glätten.

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 100 g/m<sup>2</sup> bei dünnem Auftrag.

#### Verdünnen

Nicht verdünnen.

#### Abtönen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

#### Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden können die Räume wieder genutzt werden. Komplettdurchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

#### Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, glatten und tragfähigen Untergründen. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild. Mineralische Neuputze wie z.B. Kalk- oder Kalkzementputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und k Reidende Untergründe vorher abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Raue Untergründe mit Spachtelmasse, z. B. Füll- und Glättspachtel, glätten, schleifen und grundieren. Bei alten Dispersionsfarbenanstrichen die Rollstrukturen glattschleifen.

#### Aufbau

**Step 1:** Beton-Optik Grundspachtel mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller auf einer Fläche von 1-2m<sup>2</sup> auftragen. Direkt im Anschluss die Fläche mit dem Beton-Optik Glätter kreuz und quer ohne Rhythmus glätten. Beim Auftragen der Folgeflächen immer in die zuvor geglättete Fläche hineinrollen um Ansätze zu vermeiden.

**Step 2:** Beton-Optik Effektspachtel mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller auf die mit Beton-Optik Grundspachtel beschichtete Fläche ca. 1-2m<sup>2</sup> auftragen und im Anschluss mit dem SCHÖNER WOHNEN Beton-Optik Glätter glätten. Auch hier beim Auftragen der Folgeflächen immer in die zuvor geglättete Fläche hineinrollen um Ansätze zu vermeiden. An den Erhebungen des Beton-Optik Grundspachtels das Material komplett abziehen. So schimmert der Untergrund durch und gibt die gewünschte Optik.

Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter [www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com).

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, matte Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz, glatte Vliestapeten usw.	-	<b>Step 1:</b> Beton-Optik Grundspachtel	<b>Step 2:</b> Beton-Optik Effektpachtel
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, usw.	1x Acryl-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten usw.			

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

### 4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Beton-Optik Effektpachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

**Stand:** August 2014