

Mortier d'étanchéité spécial pour mur + sol

Application :

Mortier d'étanchéification et pont d'adhérence pour une utilisation sous le tapis de pierres PROBAU. Pour murs et sols à l'intérieur et à l'extérieur.

A utiliser en particulier dans les locaux humides et mouillés.

Utilisation en tant que pont d'adhérence en présence de supports non absorbants (p. ex. anciens carreaux).

Support :

Le support doit être ferme, résistant aux charges, sec, exempt de poussières et d'autres substances diminuant l'adhérence. En présence de supports non absorbants (p. ex. carreaux, béton coffré lisse), prétraiter le support au mortier d'étanchéité spécial PROBAU sans laisser de creux (par grattage). Pour ce faire, utiliser un lisseur. On obtient ainsi une grande adhérence. Les supports fortement absorbants doivent être préhumidifiés. Les supports irréguliers doivent être préalablement égalisés.

Mise en œuvre :

Verser environ 1,8 l d'eau propre dans un récipient propre, puis ajouter le contenu d'un sac (6 kg) et remuer la masse à l'aide d'un agitateur à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'un mortier pâteux sans grumeaux. Pour l'étanchéification, il faut appliquer 2 couches à l'aide d'un blaireau ou d'un lisseur. Après avoir appliqué la première couche, respecter un temps de séchage de 8 heures au minimum. L'épaisseur totale des couches ne doit pas être inférieure à 2 mm. Laisser sécher l'étanchéification pendant 2 à 3 jours environ avant d'appliquer le tapis de pierres PROBAU. Protéger le matériau frais contre l'humidité jusqu'à son durcissement complet. Les supports non absorbants doivent être prétraités au primaire PROBAU pour tapis de pierres. Pour ce faire, utiliser un lisseur. Appliquer le primaire sans laisser de creux (par grattage) afin de réaliser une bonne couche de contact.

Ne pas exécuter les travaux à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C.

Consommation :

En tant que mortier d'étanchéification :

6 kg de mortier d'étanchéité spécial PROBAU suffisent pour 1,75 m² environ.

Stockage :

à sec et conformément aux prescriptions

Conditionnement :

sachet de 6 kg

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, appeler le :

Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

